



# ABDECKMASKE 100

Hält Ausschnitte auf Leiterplatten frei von Flussmitteln und Lötzinn

## PRODUKTBECHREIBUNG

Stannol Abdeckmaske 100 dient dazu, Ausschnitte auf der Leiterplatte von Flussmitteln und Lötzinn freizuhalten. Dies können sowohl einzelne Kontakte, Löcher als auch ganze Flächen auf der Platine sein. Stannol Abdeckmaske 100 ist eine verdickte Latexemulsion, die temporär angewendet wird. Nach dem Abziehen der können die verdeckten Lötstellen wieder mit üblichen Flussmitteln verlötet werden.

## ANWENDUNG

Stannol Abdeckmaske 100 wird in handlichen Quetschflaschen à 250 ml Inhalt geliefert. Vor Gebrauch ist die Spitze auf die gewünschte Größe abzuschneiden. Stannol Abdeckmaske 100 wird unverdünnt auf die freizuhaltenden Flächen aufgetragen. Die Abdeckmaske kann einfach abgezogen werden und hinterlässt dabei keine Rückstände. Die Stannol Abdeckmaske 100 hat keine dauerhafte Schutzfunktion und muss nach Anwendung während der Baugruppenfertigung wieder entfernt werden. Die Anwendung auf blankem Kupfer wird nicht empfohlen. Die Flaschen sollten nach Gebrauch gut geschlossen werden, um ein Austrocknen zu verhindern.

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN UND DATEN

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	ABDECKMASKE 100
Farbe:	weiß
Viskosität:	150.000 cps
Festkörpergehalt:	45%
Spezifisches Gewicht:	0,98 g/cm <sup>3</sup>
Flammpunkt:	nicht brennbar
pH-Wert:	9,0
Entfernung nach dem Löten:	abziehen
Trocknungszeiten:	120 Min. bei Raumtemperatur / 40 Min. bei 80°C
Verpackung:	250 ml Quetschflasche mit Dosierdüse

## HALTBARKEIT

1 Jahr (bei ordnungsgemäßer Lagerung, 10-35°C, im original verschlossenen Gebinde).

## GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Vor dem ersten Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt durchlesen und Sicherheitsmaßnahmen beachten.

## HINWEIS

Die genannten Daten sind typische Werte, stellen aber keine Spezifikation dar. Das Datenblatt dient zu Ihrer Information. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift ist unverbindlich, gleichgültig, ob Sie vom Hause oder von einem unserer Handelsvertreter ausgeht – auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter – und befreit unsere Kunden nicht vor der eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Sollte dennoch Haftung unsererseits infrage kommen, so leisten wir Schadenersatz nur in gleichem Umfang wie bei Qualitätsmängeln.